

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**RUST CONVERTER**

Преобразователь ржавчины, превращает влагу в слоях ржавчины в углекислый газ, тем самым замедляя процесс окисления. В результате основание затвердевает и герметизируется. RUST CONVERTER RANAL обладает отличной проникающей способностью даже в толстых слоях ржавчины, а также предотвращает коррозию цинка.

Адгезия к железу, стали, алюминию и цинку.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ!**

ОСНОВАНИЕ:

- Сталь.
- Алюминий.
- Оцинкованная сталь.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением удалить рыхлую ржавчину, масло, жир и грязь, а также следы коррозии. Удалить рыхлую ржавчину грубой шлифовкой.


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Можно наносить кистью, гравитационным пистолетом или HVLP.
- Обеспечьте соответствующую приточную и вытяжную вентиляцию. Рабочая температура должна быть не ниже +10 ° C.
- Максимальная влажность воздуха 80%. Преобразователь ржавчины RANAL реагирует с влагой. Закройте банку сразу после использования. Небольшие количества следует сначала отлить из банки, а затем наносить.
- После застывания продукт можно покрыть грунтовкой 1K, 2K или шпатлевкой.

ВНИМАНИЕ: При нанесении кистью налейте необходимое количество в отдельную упаковку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:



Готов к применению.

При нанесении с помощью пистолета-распылителя разбавьте 0-10% растворителем для акриловых изделий RANAL.

ДЮЗА КРАСКОПУЛЬТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:



Параметры пистолета:

Гравитационный пистолет:

Дюза: 1,2-1,3 мм

Давление: 2,0-2,5 бар


HVLP:

Дюза: 1,2-1,3 мм

Давление: 2,0-2,2 бар

Внутреннее давление в дюзе: 0,7 бар


ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:



Между слоями: 5 – 8 мин.

Перед сушкой в камере: 10 – 15 мин.

ВРЕМЯ СУШКИ:



Температура основания: 20°C

Высыхание от пыли: 10 – 15 мин.

Следующий слой: 30 – 60 мин.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):

ЛОС для смеси = 756 [г/л]

Продукт соответствует требованиям Директивы Европейского Союза (2004/42 / ЕС / II B), которая ограничивает содержание летучих органических соединений 840 г / л для данной категории продукта (e).

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:

бесцветный.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:**

нанесение: 1- 2

DFT: -

Расход продукта: 15 – 20 м²/л

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Нитро или Разбавитель для акриловых изделий RANAL

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в температуре 10 - 20°C, в плотно закрытых упаковках, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.

Закройте тару сразу после использования продукта.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Поступать согласно Карте Характеристики Опасного Вещества для данного изделия.

УПАКОВКА:

Номер арт.	Тара	Вес упаковки, кг	Кол-во в упаковке
80683	100 мл		

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.