Техническая информация

40-440 | 2K VOC Лак

1. Свойства.

Лак предназначен для нанесения на базовые эмали.

- HS лак с высоким содержанием нелетучих веществ.
- Отличный внешний вид покрытия, высокая твёрдость, быстро сохнет, хорошо полируется.
- В зависимости от температуры и размеров объекта используются различные отвердители.

2. Нанесение.

	Соотношение смешивания 2 : 1	100% по об. 50% по об.	40-440 50-420, -415
	Вязкость DIN 4 at 20°C	Около 20-22 с	
	Жизнеспособность	2 часа при 20°C	
	Размеры дюзы	1.3 мм	
	Количество слоёв **Толщина покрытия**	2 40-60 мкм	При окраске в ½ + 1 слоя можно наносить на верти - кальные поверхности (без межслойного провет- ривания).При этом толщина слоя 50 мкм
	Время проветривания между слоями при 20°C	3 минуты	

3. Сушка.

	Сушка при 20°C **при 60°C**	10 часов 30 мин.
	ИК-сушка **короткие волны** **средние волны**	8 мин. 10 – 15 мин.

2004/42/IIB(d)(420)419: Ограничение по содержанию VOC продуктов макс.420 г/л (категория: IIB.d). Данный продукт содержит VOC.419 г/л.

.**Техника безопасности**

- Продукт предназначен для профессионального применения.
- Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany , 05/2013

BASF
The Chemical Company