

KPD-System Антигравий



Антигравийное покрытие на основе синтетических смол и каучука для долговременной защиты от воздействия мелких камней элементов автомобиля, таких как днище, ниши автомобильных крыльев, порогов. Продукт наносится без разбрызгивания и потеков, после высыхания образует прочное эластичное покрытие, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, может окрашиваться после высыхания, обеспечивает хорошее шумопоглощение.

Старое покрытие — обезжиривание, обработка абразивом, обезжиривание.

Алюминий. оцинкованная сталь — обезжиривание, обработка абразивом, обезжиривание.

Черная сталь — обезжиривание, обработка абразивом, обезжиривание.

Нанесение

	Диаметр сопла	2,5-4,0 мм
	Давление	бар
	Дистанция . . .	20-25 см
	Число слоёв .	1-2
Межслойная выдержка	.	20 мин
	Толщина одного слоя	150 мкм
	Теоретический расход.	1 л на 3м ² (100 мкм)
	Температура	+15°С - +30 °С
	Относительная влажность воздуха	до 75 %

Сушка

Форсированная сушка при +60 °С 1 ч

Воздушная сушка при +20 °С 12ч

Последующие покрытия: большинство лакокрасочных материалов.
Срок годности 24 месяца.