

# CENTARI® 501

## SUPER PRODUCTIVE 2K ENAMEL



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная эмаль Centari 501 Super Productive предназначена для всех видов работ - от ремонта небольших участков до полной окраски.

Универсальные органорастворимые покрытия / 2К эмали со средним содержанием сухого остатка  
Легко готовятся, быстро сохнут  
Надежные, проверенные временем отделочные покрытия со средним содержанием сухого остатка

### СВОЙСТВА

- 01** Обеспечивает отличный внешний вид покрытия и высокий глянец, хорошую укрывистость и низкий расход материала.
- 02** Легкость приготовления, отличная полируемость, устойчивость к появлению отметок от капель воды.

### SUPER PRODUCTIVE 2K ENAMEL

#### Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением.  
Грунт-наполнитель или Грунт-наполнитель, зашлифованный и очищенный  
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
Грунт-наполнитель или Грунт-наполнитель, не отшлифованный, в нешлифуемом варианте  
Ремонтные участки должны быть зашлифованы P500-P600 (шлифмашиной) или P800-P1000 (вручную)



M-6153

	Мелкий и средний ремонт	Стандартный	Большие поверхности
<b>C501</b>	4	4	4
<b>256S</b>	1	-	-
<b>AK260</b>	-	1	1
<b>AB380/XB383</b>	1	1	-
<b>AB385/XB387/XB390</b>	-	-	1



Жизнеспособность при 20°C: 4 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 10 мин



	AK260	256S
<b>20 °C</b>	2 ч 30 мин	1 ч 15 мин
<b>60 - 65 °C</b>	30 мин	20 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 5 мин  
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

## CENTARI® 501

## SUPER PRODUCTIVE 2K ENAMEL

### Продукты


AMx Centari® MasterTint®  
AMxx Centari® MasterTint®

AF101 Centari® 501 Super Productive 2K Binder


256S Activator Fast  
AK260 High Solids Activator

AB380 MS Standard Thinner  
AB385 MS HI-Temp Thinner  
XB383 Standard Thinner  
XB387 HI-Temp Thinner  
XB390 Centari® 6000 Very slow Thinner

### Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 17 - 19 при 20°C



50 - 60 µm



Centari® 501 Super Productive 2K Enamel может быть перекрыт в течение 24 часов, с легким шлифованием



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Компоненты Centari MasterTints должны быть тщательно перемешаны перед приготовлением, цвета Centari должны быть тщательно перемешаны непосредственно после приготовления
- Плотно закрывать банки с активатором сразу после использования, т.к. активаторы реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- Для получения гибких покрытий, добавить 10% эластификатора 805R в неразбавленный материал. Затем добавить активатор и растворитель, пропорции смешивания при этом не изменяются.



## CENTARI® 501

## SUPER PRODUCTIVE 2K ENAMEL

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.