

42R - 44R - 46R 1K QUICKPRIME



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная грунтовка 1K QuickPrime Off White 42R / Medium Grey 44R / Dark Grey 46R также доступна в темно-сером и сером цветах, и поставляется в аэрозольных баллончиках 400 мл. Предназначена для изоляции небольших участков, шлифованных до голого металла. Является частью концепции ValueShade, которая предлагает оптимальный цвет грунтовки для каждого конкретного цвета.

**Универсальный травящий
грунт-выравниватель**

СВОЙСТВА

- 01** Подходит для изоляции небольших прошкуренных до голого металла участков .
- 02** Доступна в светло-сером, сером и темно-сером цветах.
- 03** Отличная устойчивость к коррозии.
- 04** Может использоваться в качестве нешлифуемого грунта.
- 05** Часть концепции ValueShade.
- 06** Имеет превосходные травящие свойства и обеспечивает отличную адгезию на всех черных металлах и легких сплавах.


42R - 44R - 46R

1K QUICKPRIME

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ




Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.




Небольшие, прошкуренные до голого металла участки, например, на ребрах и углах деталей. Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, тонко отшлифованные и очищенные.
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный



Встряхнуть перед использованием (по крайней мере 2 минуты)
Проверьте характеристики распыления после встряхивания.



Не применимо




1 - 3 слоя

окончательная выдержка: 15 мин - 8 ч



при необходимости возможна легкая шлифовка мягким абразивом ultra-fine.



2К Грунт-наполнитель
Базовое покрытие Centari + Прозрачный лак
2К Отделочное покрытие

Соответствует
VOC

2004/42/IIВ(е)(840) 695: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIВ(е)) составляет 840 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 695 г/л..

42R - 44R - 46R


1K QUICKPRIME

Продукты


42R 1K QuickPrime - VS2

44R 1K QuickPrime - VS4

46R 1K QuickPrime - VS6



8 - 10 μm на слой



После использования переверните баллончик и кратковременно нажмите на распылитель для прочистки сопла .

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не наносить полиэфирные шпатлевки и эпоксидные грунты-наполнители поверх данного продукта. Во избежании проблем с отверждением и адгезией.
- Используется для подгрунтовки и перекрытия небольших, прошкуренных участков (не более 5 см. в диаметре) перед нанесением водорастворимых базовых покрытий.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.