



# Акриловый грунт

## Acryl Sealer

RX F-02

Однокомпонентный акриловый грунт предназначен для выравнивания и изоляции ремонтируемых участков. Отличается коротким временем сушки.

Цвет: белый, серый, чёрный

Фасовка: 1 кг; 3,7 кг



### Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание.

ПЭ шпатлёвка - обработка абразивом P240, обезжиривание.

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь - обезжиривание, Фосфатирующий грунт CF RX P-04 или Эпоксидный грунт RX P-03.

### Пропорции смешивания

По объёму

По массе

Акриловый грунт RX F-02 . . . . .	100 мл . . . . .	100 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02 . . . . .	50 мл. . . . .	30 г

### Нанесение

Вязкость распыления (B3-4) . . . . .	25"-30" при +20°C
Диаметр сопла . . . . .	1,6-1,8 мм
Давление . . . . .	2,0-4,0 бар
Число слоёв . . . . .	2-3
Межслойная выдержка . . . . .	5-10 мин
Толщина одного слоя . . . . .	30-40 мкм
Теоретический расход . . . . .	1 л на 5 м <sup>2</sup> (100 мкм)
Температура . . . . .	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха . . . . .	до 75%

### Сушка

Форсированная сушка при +60°C . . . . .	15 мин
Воздушная сушка при +20°C . . . . .	30 мин

### Обработка

Сухое шлифование . . . . .	абразив P320-P500
Шлифование с водой . . . . .	абразив P600-P1000

**Последующие покрытия:** акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности . . . . . 36 месяцев



25"-30"/20°C  
RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar  
50%

φ 1,6-1,8 mm  
x2-3

5'-10'

15'/60°C  
30'/20°C

P320-P500

P600-P1000