

DINITROL 440-445

защитное покрытие (аэрозоль)

Corrosion Protection Corrosion Protection

Свойства: DINITROL 440 и DINITROL 445 – это долговечный, в меру эластичный анти гравийный, антикоррозионный материал на основе синтетической смолы и пластика для защиты кузова автомобиля от дорожных камней, соли, песка. Удобен в использовании. Предназначен для выполнения мелкого ремонта в случае повреждения покрытия при нанесении в окрасочном цехе или в процессе эксплуатации ТС.

Метод нанесения: Хорошо встряхнуть баллон перед использованием (до появления стука металлического шарика, но не менее 2 минут). Обрабатываемые места должны быть абсолютно сухими и чистыми от грязи, масел и ржавчины. Места с очагами ржавчины должны быть обработаны преобразователем ржавчины DINITROL RC800. Для достижения оптимального результата наносить материал необходимо равномерно с расстояния около 25-30см., допустимо наносить круговыми движениями, но не на большие поверхности. Глянцевые поверхности должны быть матированы до матового вида для улучшения адгезионных свойств состава. Толщину плёнки допустимо увеличивать, но после высыхания первых слоев, во избежание подтеков на вертикальных поверхностях. Наиболее благоприятная температура для высыхания +20⁰ С. Время образования сухой пленки – 30 минут. В случаях ошибок допущенных оператором, не высохший материал можно удалить с поверхности ветошью смоченной в уайт-спирите, но после высыхания материал можно удалить только нитро растворителями или механическим способом. После полного высыхания поверхность можно окрашивать любой акриловой краской. При окраске многокомпонентными и целлюлозными красками – необходимо проводить тесты.

Внимание!!! Не наносить на двигатель, КПП, мосты, карданные валы, тормозные колодки, диски, а также на выхлопные системы.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com

DINITROL 440-445

защитное покрытие (аэрозоль)

Corrosion Protection Corrosion Protection

Технические данные:

Состав	алкидные синтетические смолы.
Цвет	440 серый, 445 черный
Содержание сухих веществ	40% активного вещества
Плотность (20 ⁰ С)	около 1,1 г/мл активного вещества
Точка вспышки	-20 ⁰ С, активного вещества - 4 ⁰ С
Температура нанесения	+15 ⁰ С – 25 ⁰ С
Гозовытеснитель	пропан/бутан
Время полного высыхания (при 20 ⁰ С, 50мкм)	2-3 часа
Упаковка	500 мл.
Рекомендованная мокрая пленка	2000 мкм
Класс опасности	легко воспламеняющийся
Хранение	прохладное сухое помещение 24 месяца

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
Pyrmonter Str. 76
D-32676 Lügde
Telefon:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
Telefax:
+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
E-Mail:
service@dinol.com