

DINITROL 4941

Защита днища

Свойства:

- Черный цвет
- Применяется на производстве ТС
- Прочная и эластичная пленка
- Обладает свойством самовосстановления
- Превосходные антикоррозийные свойства
- Хорошая стойкость к истиранию

Область применения:

DINITROL 4941 тиксотропный состав для защиты от коррозии днища транспортных средств и применяется во время производства, на терминалах импорт-экспорта и на потребительском рынке. Наносить на чистую и сухую поверхность. Обладает хорошей адгезией к поверхностям окрашенным ЛКМ, покрытым ПВХ и сходными материалами. Остаётся эластичным при низких температурах. Не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности, резину, пластик и ЛКМ. Технологические свойства материала обеспечивают экономное и безотходное применение в производстве. DINITROL 4941 может быть использован в качестве надёжной защиты запасных частей, деталей, оборудования, железных и стальных конструкций в условиях агрессивной среды. DINITROL 4941 хорошо подходит в качестве защиты при длительном хранении или транспортировке в особо агрессивных условиях.

Метод нанесения:

DINITROL 4941 наносится ручным или автоматическим оборудованием безвоздушного распыления.

Технические данные:

Цвет:	черный
Тип плёнки:	твёрдая, воскообразная
Плотность при 23°C:	1100 кг/м ³
Вязкость при 23°C:	800 mPas
Содержание сухого вещества:	65%
Точка вспышки:	36°C
Рекомендуемая толщина мокрой пленки:	700 µm
Рекомендуемая толщина сухой пленки:	300-500 µm
Время высыхания:	6-12 ч
Адгезия при низких температурах:	-20°C
Удаляемость:	Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
Стойкость к солевому туману, пленка 300µm:	1500 ч
Тара:	1, 20, 60, 208 литров, контейнер 1000 л.

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telefon:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Telefax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 E-Mail:
 service@dinol.com