

# DINITROL 4942

## Защита днища

DINITROL 4942 - состав коричнево-бронзового цвета на битумной основе для обработки днища транспортных средств.

» Устойчивый к абразивному воздействию

» Превосходные антикоррозийные свойства

» Долговечный

» Сохраняет эластичность при низких температурах



### Оборудование

**DINITROL Spray Tool UBS/HR GSI**  
Art. No. 1701900

**DINITROL Pump unit for 20 L Pails**  
Art. No. 1705100

**DINITROL Spray Tool HS 1-P**  
Art. No. 1700700

**DINITROL Airless Pump 1:26**  
Art. No. 1705900

### DINITROL 4942

Art. No.	Объём	Тара	Цвет
11188	1 L	Евро баллон	Коричневый
11186	60 L	Бочка с вкладышем	Коричневый
11185	60 L	Бочка	Коричневый
11184	208 L	Бочка с вкладышем	Коричневый
11183	208 L	Бочка	Коричневый
11482	900 L	Контейнер	Коричневый

# DINITROL 4942

## Технические данные

### Описание продукта

DINITROL 4942 - это антикоррозионный продукт для обработки днища и арок транспортных средств в процессе производства, на терминалах импорт-экспорт и на вторичном рынке. Наносится на чистую и сухую поверхность. Обладает хорошей адгезией к поверхностям окрашенным ЛКМ, покрытым ПВХ и схожими материалами. Не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности, резину, пластик и ЛКМ.

### Применение

Технологические свойства материала обеспечивают экономное и безотходное применение в производстве и

автомаркете. DINITROL 4942 может быть использован в качестве надёжной защиты запасных частей, деталей, оборудования, металлических конструкций в условиях агрессивной среды при длительном хранении или транспортировке.

### Способ применения

DINITROL 4942 наносят путем распыления с помощью ручного или автоматического оборудования безвоздушного распыления. Температура нанесения должна быть от 15 до 30°C.

### Предварительная обработка поверхности

Поверхность должна быть сухой и чистой, а рыхлая коррозия удалена механически.

### 2-Слойное Нанесение

DINITROL 4942 не может быть окрашен или покрыт другими составами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию ООО ЮВК (Dinitrol Russia), Горячая линия 8 800 500 34 05; [info@dinitrol.ru](mailto:info@dinitrol.ru).

### Хранение

Продукт должен храниться при температуре 15-30°C, срок годности - 2 года в неоткрытой оригинальной упаковке.

## Технические характеристики

Цвет:	коричневый
Тип плёнки:	твёрдая, воскообразная
Плотность при 23°C:	1090 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость при 23°C:	800 mPas
Содержание сухого вещества:	65%
Точка вспышки:	36°C
Количество ароматических углеводородов в растворителе:	<0.5%
Рекомендуемая толщина слоя:	300-500 µm
Рекомендуемая толщина мокрой плёнки:	700 µm
Время высыхания:	6-12 ч
Адгезия при низких температурах:	-20°C
Удаляемость:	Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
Стойкость к высокой температуре:	> 130°C
Стойкость к солевому туману:	1500 ч
Температура нанесения:	15-30°C
Воздействие на ЛКМ	нет
Тара:	1л., 60л., 208л., 900л.

Для получения всех соответствующих рекомендаций по технике безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала или этикеткой упаковки.